

## Produkt- Information

Technische Daten 12/2002

### Bitumen - Kaltkleber DEKApren 9492

**Verwendungszweck:** Bituminöser Kaltkleber einsetzbar zum Verkleben von Dachbahnen und als Dachbeschichtung auf Bitumenbasis. Auch geeignet als Beschichtungsklebstoff für die Verklebung von feinem Kies oder Schiefer.

**Rohstoffbasis:** Bitumen, Lösungsmittel.

**Farbe:** Schwarz.

**Konsistenz:** Streichfähig, spritzbar.

**Dichte (20°C):** Ca. 0,93 g/cm<sup>3</sup>.

**Feststoffgehalt:** Ca. 60 %.

**Flammpunkt:** 27°C.

**Gefahrenhinweise:** Gefahrklasse VbF A II. Entzündlich! Von offenen Flammen und Zündquellen fernhalten. Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

**Eigenschaften:** Kalt zu verarbeiten, airless verspritzbar, nach Trocknung kaum klebrig. DEKApren 9492 zeigt eine sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sowie eine gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und gibt dem Dach ein homogenes Aussehen.

**Verarbeitung:** Der Untergrund sollte staub-, moos- und fettfrei sowie nach Möglichkeit trocken sein. Der Auftrag erfolgt mittels Bürste, Pinsel oder alternativ mit einer Airless- Spritzanlage bei einem Materialdruck von ca. 200 bar und einer Düsengröße von 0,015“.

Die Trockenzeit beträgt je nach Schichtdicke und Umgebungstemperatur ca. 2 - 3 Stunden.

Bei niedrigen Außentemperaturen empfiehlt es sich, DEKApren 9492 vor der Verarbeitung in einem geheizten Raum zu lagern.

**Verbrauch:** Ca. 0,4 - 0,6 kg/m<sup>2</sup>.

**Reinigungsmittel:** DEKALIN VD 2, Waschbenzin.

**Lagerfähigkeit:** DEKApren 9492 sollte nicht längere Zeit über +30°C gelagert werden. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme zu schützen. In ungeöffneten Originalgebinden mindestens 1 Jahr lagerbar.

**Liefergebände:** Dose a 5 kg Art.-Nr. 3315PDK  
Drum a 25 kg Art.-Nr. 3315HDK:

**Hinweis:** Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


---

#### DEKA Kleben & Dichten GmbH

63691 Ranstadt- Gartenstr.4  
<http://www.dekalin.com/>

Fon 06041-820380  
[info@dekalin.com](mailto:info@dekalin.com)

Fax 06041-821220  
Fax 06041-821222

 Mitglied im Industrieverband Klebstoffe e.V.