

Produkt- Information

Technische Daten 12/2002



DEKA Kleben & Dichten GmbH

Hotline 0800-3352546

Bitumen - Spachtel Dekaseal 9489

Verwendungszweck: Bituminöse, asbestfreie, faserhaltige Spachtelmasse als Langzeitschutz sowie zur Pflege und Renovierung von bituminösen Dächern, verzinkten Dachrinnen, galvanisierten Stahl- und Wellblechen, Beton und Asbestzement. Ideal für Kiespanzerschichten und als Korrosionsschutz von Metallkonstruktionen.

Rohstoffbasis: Bitumen, Fasern, UV-Absorber, Lösungsmittel.

Farbe: Schwarz.

Konsistenz: Spachtelbar, streichfähig.

Dichte (20°C): Ca. 1,05 g/cm³.

Feststoffgehalt: Ca. 66 %.

Flammpunkt: 27°C.

Gefahrenhinweise: Gefahrklasse VbF A II. Entzündlich! Von offenen Flammen und Zündquellen fernhalten. Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Eigenschaften: Wirkt Anti-Korrosiv und besitzt eine gute Säurebeständigkeit. Dekapren 9489 zeigt eine sehr gute Witterungs-, Alterungs-, und UV-Beständigkeit und erhöht somit die Lebensdauer der beschichteten Untergründe (z.B. verwitterte Dächer). Gute Haftung bei allen Temperaturen auch bei Frost. Nach Trocknung zu jeder Zeit überstreichbar mit bituminösen Anstrichen.

Verarbeitung: Der Untergrund sollte staub-, moos- und fettfrei sowie nach Möglichkeit trocken sein. Der Auftrag erfolgt dickschichtig mittels Dachdeckerbürste oder Spachtel. Kleinere Risse und Bläschen können durch Beschichtung mit Dekapren 9489 direkt repariert werden.

Die Trockenzeit beträgt je nach Schichtdicke und Umgebungstemperatur ca. 5 - 7 Stunden.

Bei 2-schichtiger Verarbeitung sollte eine Trockenzeit von 24 Stunden bis zum Auftrag der zweiten Schicht eingehalten werden.

Bei niedrigen Außentemperaturen empfiehlt es sich, Dekapren 9489 vor der Verarbeitung in einem geheizten Raum zu lagern.

Verbrauch: Ca. 0,4 - 0,8 kg/m² pro Schicht, ca. 2,5 - 3,0 kg/m² beim Einsatz als Kiespanzerschicht.

Reinigungsmittel: DEKALIN VD 2, Waschbenzin.

Lagerfähigkeit: DEKApren 9489 sollte nicht längere Zeit über +30°C gelagert werden. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme zu schützen. In ungeöffneten Originalgebinden mindestens 1 Jahr lagerbar.

Liefergebinde: Dose a 1 kg Art.-Nr. 3316PDK
Dose a 5 kg Art.-Nr. 3316PDL

Hinweis: Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

DEKA Kleben & Dichten GmbH

63691 Ranstadt- Gartenstr.4

<http://www.dekalin.com/>

Fon 06041-820380

info@dekalin.com

Fax 06041-821220

Fax 06041-821222



Mitglied im Industrieverband Klebstoffe e.V.