

Produkt- Information

Technische Daten 01/2007



Dichtungsmasse DEKAseal 8936 abtupfbar, lichtgrau

Verwendungszweck: Dauerklebrige, abtupfbare, nicht härtende, nicht überlackierbare Dichtmasse. Zur Abdichtung von Überlappungen, Stößen, Falzen, Verschraubungen und unter Abdeckleisten sowie zum Einbau von Fenstern und Lichtkuppeln im Wohnwagen-, Waggon- und Containerbau. Geeignet zwischen Blech, Glas, GFK, Holz und anderen Werkstoffen.

Eigenschaften: ---

Rohstoffbasis: Polyisobutylen, Kunstharze, mineralische Füllstoffe, Lösemittel.

Farbe: Lichtgrau.

Konsistenz: Pastös, standfest.

pH-Wert (20°C): ---

Dichte (20°C): Ca. 1,4 g/cm³.

Viskosität (20°C): Ca. 40 sec.; Druckauslauf (Flowmeter), 49 ml, 4 bar, Düse 4mm.

Temperaturbeständigkeit: Nach dem Abbinden von -30°C bis +80°C.

Beständigkeit gegen: Wasser, Streusalz, Witterungseinflüsse.

Feststoffgehalt: Ca. 90 %.

Flammpunkt: ---

Gefahrklasse: ---

Gefahrenhinweise: Gefahrklasse VbF A I, leicht entzündlich.

Verbrauch: Je nach Dichtspalt bzw. Raupenstärke verschieden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Reinigungsmittel: Waschbenzin.

Verarbeitung: Die abzudichtenden Stellen müssen fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Der Auftrag erfolgt mittels Hand- oder Druckluftpistole. Für die Verarbeitung mit Druckluft sind ca. 2 - 3 bar notwendig. DEKAseal 8936 in die Fugen, Rillen, Spalten usw. einspritzen und verstreichen. Überschüssiges Material kann schon nach kurzer Abluftzeit mit sich selbst abgetupft werden. Die Dichtmasse behält nach dem Ablüften eine starke Eigenklebrigkeit, ist geruchlos und greift Lacke nicht an.

Lagerfähigkeit: ---

Lagerung: DEKAseal 8936 ist frostbeständig. Die Lagertemperatur sollte jedoch zwischen +15°C und +25°C liegen. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme zu schützen. Kühl und trocken gelagert sind die ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerbar.

Liefergebilde: Schläuche a 560 ml Art.-Nr. 1313UDA, Kartuschen a 310 ml Art.-Nr. 1313MHA.

DEKA Kleben & Dichten GmbH

63691 Ranstadt- Gartenstr.4
<http://www.dekalin.de/>

Fon 06041-820380
info@dekalin.de

Fax 06041-821220
Fax 06041-821222

Mitglied im Industrieverband Klebstoffe e.V.

Hinweis: Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

