

Dekaphon 9750

Schützende Holzgrundierung - schwarz
Verstärkende Eigenschaften
zur Anwendung auf Holzplatten



GEBRAUCH / ANWENDUNGSBEREICHE



Zur Verwendung für Caravane, Wohnmobile & Wohnwagen



Tragen Sie Dekaphon 9750 mit einem Pinsel auf



Gießen Sie Dekaphon 9750 in eine Farbschale



Zur Verstärkung von Holzplatten (Bodenplatten)



Schutz von Sperrholzplatten

Alle Daten und Empfehlungen wurden durch sorgfältige Tests in unseren Laboren getroffen. Sie sollten als Empfehlungen betrachtet werden und stellen den aktuellen Stand der Erfahrungen mit den Produkten dar. Die Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Angesichts der Vielzahl der möglichen Anwendungen und Arbeitsweisen sind wir jedoch nicht in der Lage, Verantwortung oder Haftung welcher Art auch immer bei Verwendung unserer Produkte zu übernehmen.

Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsaspekten bei der Anwendung können Sie dem Material Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett entnehmen.



DINOL GmbH
Pyrmonter Straße 76
D-32676 Lügde

Telephone: +49(0)5281- 9 82 98-0
Telefax: +49(0)5281- 9 82 98-60
Web DINOL: www.dinitrol.com
Web DEKALIN: www.dekalin.nl



09/2011

ENHANCEMENT & PROTECTION • ENHANCEMENT & PROTECTION



Dekaphon 9750

Schützende Holzgrundierung - schwarz

Verstärkende Eigenschaften zur Anwendung auf Holzplatten

Auf Wasser basierend
(50 - 53 % Feststoffanteil)

Signifikante Verbesserte der
Haftigenschaften von (Sperr-)Holzplatten

Hervorragende Holzprägnierung

Sehr gute Haftwirkung
auf Holz

Verstärkt Holzplatten bei Verklebung mit
unterschiedlichsten Substraten mit Hilfe
von z. B. MS Polymer

Auftragen auf Sperrholzplatten
zur Verwendung in der
Caravan-/Wohnmobilmontage

Sehr guter Widerstand
gegen Verwittern, Sprüh-
wasser und Abrieb

Es können mehrere Schichten
Dekaphon 9750 aufgetragen werden

1 l Dose (beschichtet)
andere Verpackungsgrößen auf Anfrage



Artikelnummer: 6151412

Dekaphon 9750

Schützende Holzgrundierung - schwarz
Verstärkende Eigenschaften
zur Anwendung auf Holzplatten

DEKALIN

PRODUKT

Dekaphon 9750 ist eine wasserbasierte PVA-Dispersionslösung für Unterbodenschutzsysteme, speziell für Holzbodenplatten im Caravan- und Wohnmobilbau. **Dekaphon 9750** verstärkt die Sperrholzplatten, um bessere Hafteigenschaften beispielsweise mit MS PU-Klebstoffen zu erzielen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Unterbodenschutz von Holzbodenplatten z. B. Sperrholzplatten
- Verbesserte Haftwirkung und Schutz von Holz-/Sperrholzplatten

LEISTUNGSMERKMALE

- Wasserbasiertes Produkt (50 - 53 % Feststoffgehalt)
- Signifikante Verbesserung der Hafteigenschaften von (Sperr-)Holzplatten
- Hervorragende Holzimprägnierung
- Verstärkt Holzplatten bei Verklebung mit unterschiedlichsten Substraten mithilfe von z. B. MS Polymer
- Sehr gute Haftwirkung auf Holz
- Anwendung auf Sperrholzplatten in der OEM Caravan-/Wohnmobilindustrie
- Es können mehrere Schichten Dekaphon 9750 aufgetragen werden
- Sehr guter Widerstand gegen Verwittern, Sprühwasser und Abrieb

HAFTWIRKUNG

Normalerweise haftet **Dekaphon 9750** sehr gut ohne Vorbehandlung auf sauberen, trockenen, staub- und fettfreiem (Sperr-) Holz. Für Eigenschaften bei nicht genannten Substraten und weiterführende Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit Dekalin auf. Vor der Anwendung sollten Hafttests durchgeführt werden.

ANWENDUNG

Dekaphon 9750 kann mit den üblichen Verfahren aufgetragen werden (Sprühvorrichtung, Pinsel und Farbrolle). **Dekaphon 9750** kann auch in einer halbautomatischen Produktionsreihe eingesetzt werden, in der Sperrholzplatten über einen Trockenschleife transportiert werden. Es trocknet an der Luft, der Trocknungsvorgang kann jedoch auf bis zu 60°C beschleunigt werden. Nach einer erzwungenen schnelleren Trocknung bleibt die Schicht für einige Stunden noch leicht klebrig. Ein ausreichendes Ausdampfen ist erforderlich. Mehrere quer zueinander verlaufende Lagen **Dekaphon 9750** können aufgetragen werden, um die gewünschte Schichtdicke zu erzielen. Die Schichtdicke hängt von der letztendlichen Anwendung der beschichteten (Sperr-)Holzplatten ab.

TECHNICAL DATA OF DEKAPHON 9750

Basismaterial:	PVA-Dispersion, Wasser, mineralische Füllstoffe, Wasser, Zusatzstoffe
Konsistenz:	Mittlere Viskosität, sprühfähig, streichbar
Aushärtung/Abbindung:	Verdunstung von Wasser
Verdünner:	Wasser
Spezifische Dichte (20°C):	ca. 1.15 g/cm ³
Reinigung mit:	Wasser (direkt)
Feststoffgehalt:	ca. 50% - 53%
Viskosität (20°C) (sp4-V=0.5/10):	54400 / 11460 mPa.s (Brookfield)
Verbrauch (für ± 400 µm Feuchtschicht = 215 µm Trockenschicht):	± 0.4 l/m ² - ± 0.46 kg/m ²
Berührbar trocken (20°C, 65% rel. Feuchte):	ca. 30 Minuten (± 400 µm feucht)
Vollständig abgetrocknet (20°C, 65% re. Feuchte):	Ca. 135 Minuten (± 400 µm feucht)
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet):	-25°C bis +90°C
Widerstandsfähigkeit (20°C):	gegenüber Wasser, Abrieb, Pilz
Farbe (Standard):	schwarz (transparent auf Anfrage möglich)
Verpackungsgröße:	1l Dose (beschichtet) andere Verpackungsgrößen auf Anfrage

LAGERBESTÄNDIGKEIT

Dekaphon 9750 ist nicht frostfest (nicht unter +5°C lagern oder transportieren). Die Lagertemperatur muss zwischen +10°C und +30°C liegen. Die Pakete müssen vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme geschützt werden. Bei kühler und trockener Lagerung können die ungeöffneten Pakete mindestens 12 Monate gelagert werden.

VERPACKUNGSGRÖSSE

- 1l Dose (beschichtet) andere Verpackungsgrößen auf Anfrage

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Dekaphon 9750 ist eine wasserbasierte Unterbodenbeschichtung (PVA-Dispersion) und nach heutigem Wissensstand nicht als giftig eingestuft. Bitte beachten Sie unser EU Material Sicherheitsdatenblatt (MSDS) für weiterführende Informationen.

TRANSPORTKLASSIFIKATION

Dekaphon 9750 ist nicht frostfest. Vor Frost schützen. Nicht unter +5°C lagern oder transportieren.

DEKALIN

DEKALIN